

Descripción técnica

Descontaminante líquido en fase acuosa para tratamiento de superficies.

Campo de utilización

Para sanear los fondos antes de aplicar la pintura. Protege y elimina los microorganismos en superficies porosas, esencialmente en zonas húmedas (paredes verticales, tejados, terrazas...). Producto para exterior.

Características físicas

Color	Líquido Transparente
Densidad	1,00 ± 0,02.
Viscosidad	22 ± 1 s ISO 3.
Punto de inflamación	>100°C.
Tiempo de secado	Al tacto: 10 – 15 minutos. Entre capas: 24 horas.

Preparación de la superficie

Recomendada la limpieza bajo los soportes más invadidos.

Aplicación

Rodillo o brocha.
Pulverizador mano

Esquema de aplicación

Aplicación normal de 1 a 2 capas:

- Impregnar la zona con la **SOLUCIÓN FUNGICIDA Y ALGICIDA** sin diluir.
- Aquellos fondos que presenten un importante desarrollo de microorganismos, impregnar la zona con la **SOLUCIÓN FUNGICIDA Y ALGICIDA**. Después de secarse (10 a 15 minutos), enjuagar las superficies. Después de un secado completo, volver a realizar una impregnación de secado completo y dejar secar durante un día.

Las superficies después del tratamiento pueden estar recubiertas para todo tipo de pinturas.

Rendimiento práctico

5 –10 m²/L por aplicación, dependiendo de la absorción de los soportes y de la contaminación existente.

Limpieza

Agua

**Condiciones de uso
aplicación y secado**

Los fondos deben estar sanos, secos y limpios. Aplicar con una temperatura comprendida entre 10 y 30°C y una humedad atmosférica inferior al 80%.

Estabilidad en almacén

24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado y almacenado en un lugar fresco.

Los valores mencionados son indicativos y determinados en laboratorio (T = 23 ± 2°C e HR = 50 ± 5%). Según el color del producto, las características pueden variar sensiblemente. Bajo demanda, INDUSTRIVARIUS puede facilitar el boletín de análisis correspondiente al lote de fabricación. El comportamiento del producto dependerá de la correcta aplicación del mismo según las indicaciones facilitadas en la ficha técnica, así como las condiciones específicas y el tipo de soporte. Las condiciones particulares del producto deberán ser previamente objeto de análisis y serán responsabilidad del cliente. Para información adicional, consulte los servicios técnicos de INDUSTRIVARIUS.