

**Descripción técnica**

Producto de tratamiento hidrófugo incoloro, a base de polisiloxano, en solución. No forma película.

**Campo de utilización**

Tratamiento contra la penetración de humedad condensada en superficies porosas como el hormigón, yeso, estuco de naturaleza mineral... Conserva el aspecto natural del material, protegiéndolo. Recomendado para la impermeabilización de los soportes, puesto que mantiene su aspecto original, elimina los efectos nefastos de la penetración de agua (hielo, eflorescencias,...) y aumenta la resistencia a la acción fotoquímica de las radiaciones ultravioletas impregnando el soporte. Igualmente recomendado como complemento sobre las pinturas porosas y las pinturas de emulsión en fase acuosa lisas o texturizadas. Asegurarse que los soportes no tienen fisuras o micro fisuras. Producto para interior y exterior.

**Características físicas**

<b>Color</b>	Incoloro
<b>Acabado</b>	Transparente
<b>Densidad</b>	0,78 ± 0,02
<b>Viscosidad</b>	20 ± 2S ISO 3
<b>Contenido sólidos</b>	8 ± 2%, en volumen
<b>Punto de inflamación</b>	> 37°C.
<b>Tiempo de secado</b>	Seco al tacto: 30 minutos Entre capas: 24 horas

**Preparación de la superficie**

Los soportes deben estar sanos, secos y limpios. Para mantenimiento, retirar todas las partículas mal adheridas o debilitadas.

**Aplicación**

Brocha, rodillo o pistola.

**Dilución**

**DILUYENTE SINTÉTICO** (White-Spirit).

**Esquema de aplicación**

Aplicación normalmente en 1 capa (sobre soportes absorbentes, una segunda capa podrá ser necesaria). Realizar previamente un test para determinar el número de capas a aplicar así como la absorción de los soportes.  
- Producto listo para emplear. Aplicar de manera uniforme y rápida. Dejar absorber bien cada capa antes de aplicar las siguientes.  
La aplicación de pintura en fase acuosa sobre este tipo de producto es complicada; es necesario efectuar un test previamente. En ciertos casos, será necesario realizar una limpieza con nuestro **DILUYENTE INDUSTRIEL**.

**Rendimiento práctico**

4m<sup>2</sup>/L.

**Limpieza**

**DILUYENTE SINTÉTICO** (White-spirit).

**Condiciones de uso aplicación y secado**

Los fondos deben estar sanos, secos y limpios. Aplicar con una temperatura comprendida entre 10 et 30°C y una humedad atmosférica inferior a 80%.

**Estabilidad en almacén**

24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado y almacenado en un lugar fresco.

*Los valores mencionados son indicativos y determinados en laboratorio (T = 23 ± 2°C e HR = 50 ± 5%). Según el color del producto, las características pueden variar sensiblemente. Bajo demanda, INDUSTRIVARIUS puede facilitar el boletín de análisis correspondiente al lote de fabricación. El comportamiento del producto dependerá de la correcta aplicación del mismo según las indicaciones facilitadas en la ficha técnica, así como las condiciones específicas y el tipo de soporte. Las condiciones particulares del producto deberán ser previamente objeto de análisis y serán responsabilidad del cliente. Para información adicional, consulte los servicios técnicos de INDUSTRIVARIUS.*